

## 物性表

項目	試験方法/試料No.	項目	生地基準	リサイロン	ペットベンチャー
<b>堅牢度試験</b>					
摩擦(級)	JIS-L-0849 II型	汚染 乾燥	3-4	4-5	4-5
		汚染 湿潤	3-4	4-5	4-5
水(級)	JIS-L-0846	変退色	4	5	5
		汚染	3-4	4	4
<b>物性試験</b>					
はっ水度(級)	JIS-L-1092 スプレー法	はっ水	3	4	4
引裂強さ(N)	JIS-L-1096 ベンジラム法	たて	15-20	35.3	58.8
		よこ	15-20	38.1	62.7以上
剥離強さ(cN)	JIS-L-1086 定速伸長形	たて	700	1667	調査中
		よこ	700	2152	調査中

リサイロン・ペットベンチャー共に基準値クリア

「はっ水度(級)」「引裂強さ(N)」「剥離強さ(cN)」は問題ありません。